


SCHEDA TECNICA

Griglia per Lastre Edilfibro Tegolit 235 H35 mm - cod. GLMTEGFBR23530



ARTICOLO:

Griglia parapassero per Lastre Edilfibro Tegolit 235 h35.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera stirata 6x6 e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5 mm, di lunghezza 1000 mm con sagoma per Lastre Edilfibro Tegolit 235.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GLMTEGFBR23530	Lamiera stirata 6x6 sp. 1,5mm	Marrone RAL 8017	981	35	232.373

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulat e specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitolati standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA					
Rapporto di prova n° 191835					
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)					
- Condizioni ambientali di prova: Temperatura camera (35 ± 2) °C Pressione aria 1,0 atm Reagenti: - NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%) - NaOH e HCl di grado analitico - Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)					
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)					
24h	48h	72h	96h	120h	
nessun difetto riscontrato				corrosione rossa	

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

