


SCHEDA TECNICA

Griglia parapassero per Tegola TE.SI. ICP Winter su LIS25 - cod. GTMTES50ST



ARTICOLO:

Griglia parapassero per Tegola TE.SI. ICP Winter su listello LIS25.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera Stirata 6x6 e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5 mm, di lunghezza 880 mm con sagoma per Tegola TE.SI. ICP Winter su listello LIS25.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GTMTES50ST	Lamiera stirata 6x6 sp. 1,5mm	Marrone RAL 8017	880	50	220

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA	
Rapporto di prova n° 191835	
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)	
- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura camera (35 ± 2) °C Pressione aria 1,0 atm Reagenti: - NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%) - NaOH e HCl di grado analitico - Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)	
24h	48h
72h	96h
120h	
nessun difetto riscontrato	corrosione rossa

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

