

SCHEDA TECNICA

IRIS150/150T

ARTICOLO:

Telo traspirante IRIS.150 g/m² nelle versioni con/senza banda adesiva.

DESCRIZIONE:

Iris 150 è un telo traspirante per tetto a 3 strati altamente permeabile al vapore costituito da un film funzionale protetto su entrambi i lati con tessuto non tessuto in polipropilene. È impermeabile all'acqua e regola il flusso di vapore acqueo attraverso il sistema del tetto.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
IRIS150	Telo Traspirante IRIS 150 g	1.5x50	11	24	1800
IRIS150T	Telo Traspirante con banda adesiva IRIS 150T g	1.5x50	11	24	1800

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	IRIS.150/150T
Materiale	-	-	Polipropilene
Numero di Strati	-	-	3
Massa	EN 1849-2:2010	g/m ²	150 (±10%)
Spessore	EN 1849-2:2010	mm	0.5
Resistenza al Fuoco	EN ISO11925-2/AC:2011	Classe	E
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	EN 1928:2002	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN ISO 12572:2004 EN 1931:2002	m	0.02 (-0.01/+0.03)
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	340 (±30%)
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	205 (±30%)
Allungamento Longitudinale	EN 12311-2:2013	%	60 (±30%)
Allungamento Trasversale	EN 12311-2:2013	%	90 (±30%)
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 12310-1:2010	N	160 (±20%)
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 12310-1:2010	N	225 (±20%)
Stabilità Dimensionale	EN 1107-2:2002	%	<2
Resistenza a Trazione Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	205 (±20%)
Resistenza a Trazione Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	125 (±20%)
Allungamento Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	%	60 (±20%)
Allungamento Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	%	90 (±20%)
Resistenza UV	-	Mesi	3
Flessibilità alle basse temperature	EN 495-5:2013	°C	≥-40
Resistenza Temperatura	-	°C	-40/+80
Permeabilità al vapore	-	μ	40

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2