

IRIS.205

ARTICOLO:

Telo traspirante IRIS.205 nella versione 205 g/m².

DESCRIZIONE:

Iris 205 è un telo traspirante con un'alta resistenza meccanica. È costituito da 3 strati di polipropilene non tessuto e stabilizzato sul film funzionale irradiato a raggi UV. L'imballo è realizzato con prodotti riciclabili. Minimizza la perdita di calore e protegge l'isolamento dall'umidità.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
IRIS205	Telo Traspirante IRIS.205	1.5x50	15	20	1500

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	IRIS.150
Materiale	-	-	Polipropilene
Numero di Strati	-	-	3
Massa	EN 1849-2:2010	g/m ²	205 (±10%)
Spessore	EN 1849-2:2010	mm	0.7
Resistenza al Fuoco	EN ISO11925-2/AC:2011	Classe	E
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	EN1928:2002	Classe	W1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua all'invecchiamento artificiale	-	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN ISO 12572:2004 EN 1931:2002	m	0.07 (-0.03/+0.03)
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	500 (±30%)
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	270 (±30%)
Allungamento Longitudinale	EN 12311-2:2013	%	60 (±30%)
Allungamento Longitudinale	EN 12311-2:2013	%	90(±30%)
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 13859-1:2010	N	210 (±20%)
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 13859-1:2010	N	300 (±20%)
Stabilità Dimensionale	EN 1107-2:2022	%	<2
Resistenza a Trazione Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	50% del valore iniziale
Resistenza a Trazione Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	N/50 mm	50% del valore iniziale
Allungamento Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	%	50% del valore iniziale
Allungamento Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 12311-2:2013	%	50% del valore iniziale
Flessibilità alle basse temperature	EN 495-5:2013	°C	-40
Resistenza Temperatura	-	°C	-40/+80
Permeabilità al vapore	-	μ	100

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2