

IRIS.220

ARTICOLO:

Telo traspirante IRIS.220

DESCRIZIONE:

IRIS220 è una membrana a 4 strati, traspirante, nelle coperture in legno posizionato al di sopra dell'isolante, permette una rapida fuoriuscita di umidità in eccesso, assicurando un mantenimento delle prestazioni termiche del coibente. È anche un'eccellente barriera antivento destinata a coprire le pareti degli edifici in strutture a telaio, strutture di edifici residenziali e capannoni industriali. Il prodotto può essere utilizzato in tutti i tetti ventilati e non ventilati.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m² PER BANCALE
IRIS220	Telo Traspirante IRIS.220	1.5x50	17	24	1800

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	IRIS.220
Materiale	-	-	Polipropilene
Numero di Strati	-	-	4
Massa	EN 1849-2	g/m²	220 (±10%)
Resistenza al Fuoco	EN ISO11925-2	Classe	E
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	EN1928	Classe	W1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua all'invecchiamento artificiale	EN1296 EN1928	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 1931	m	0.04 (-0.02/+0.02)
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 12311-2	N/50 mm	320 (±60%)
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 12311-2	N/50 mm	180 (±50%)
Allungamento Longitudinale	EN 12311-2	%	80(±40%)
Allungamento Longitudinale	EN 12311-2	%	150(±70%)
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 12310-1	N	250 (±60%)
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 12310-1	N	250 (±60%)
Resistenza a Trazione Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 1296- 1297 EN 12311-2	N/50 mm	250(±50%)
Resistenza a Trazione Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 1296- 1297 EN 12311-2	N/50 mm	140(±40%)
Allungamento Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 1296- 1297 EN 12311-2	%	70%(±30%)
Allungamento Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 1296- 1297 EN 12311-2	%	110%(±60%)
Flessibilità alle basse temperature	EN 495-5:2013	°C	-30
Resistenza Temperatura	-	°C	-30/+80
Permeabilità al vapore WDD	EN 1931	(g/m²)/24h	>1700
Resistenza ai raggi UV		Mesi	3

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2