

SCHEDA TECNICA

Biadesivo Butilico h. 100 mm



ARTICOLO:

Nastro flessibile biadesivo butilico cod. NEBCL100BI.

DESCRIZIONE E MATERIALE:

Il Nastro Sigillante Butilico Biadesivo è costituito da un compound biadesivo a base di gomma butilica ad alte prestazioni. Questo nastro costituisce un ottimo elemento di giunzione e fissaggio per vetro, acciaio, Plexiglass, polycarbonato, legno, alluminio e PVC e calcestruzzo. Questo nastro è stato sviluppato per l'assemblaggio flessibile di fogli e pannelli non soggetti a vincoli meccanici. Può essere utilizzato per fissaggi temporanei per il posizionamento prima del fissaggio meccanico permanente. Inoltre, hanno proprietà di ammortizzazione e di smorzamento delle vibrazioni tra i due supporti.

ARTICOLO	COD.	COLORE	LUNGH. m	ALTEZ. cm
Biadesivo Butilico	NEBCL100BI	Grigio\nero	35	10

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Buone proprietà meccaniche, morbido e adattabile, Applicabile a freddo, Adesione istantanea e permanente, Impermeabile all'acqua e al vapore, stabilità al calore, Auto amalgamante, Nessuna trasmigrazione di oli, Solvent free.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE	VALORE	TEST
Spessore	1 mm	-
Colore	Grigio/nero	-
180° Peel Adhesion (resistenza trazione forza a 180°)	22 N/cm	ASTM D 1000
180° Peel Adhesion @ 5°C su calcestruzzo	20 N/cm	
Probe Tack (test tenuta "dito")	7.2 N	ASTM D 2979
Scorrimento verticale	0 mm	ISO 7390
Temperatura di applicazione	0°C / +40°C	-
Temperature di servizio	-40°C / +100°C	-

IMBALLO:

Rotoli da 35m con altezza 100mm, messi in scatole da 4 pcs.

NOTE IMPORTANTI:

Immagazzinaggio-Qualità e caratteristiche dei materiali rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo, è comunque consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi. Per un corretto stoccaggio si consiglia un luogo asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5°C e i +40°C. Uno stoccaggio ad una temperatura superiore ai +50°C può provocare difficoltà di distacco del release silconato durante l'installazione. Non teme il gelo.

Precauzioni e Sicurezza

Il prodotto non è pericoloso per i normali usi e se impiegato da persone competenti. In particolari condizioni è possibile tagliarsi o ferirsi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni è disponibile la scheda tossicologica di sicurezza. Il produttore limita la propria responsabilità agli usi e alle applicazioni descritte nel presente documento. I sigillanti bituminosi e butilici sono prodotti plastici e deformabili. non sottoporre a carichi e/o sforzi continui. Gli adesivi bituminosi e butilici sono sensibili ai solventi. È a discrezione dell'applicatore il controllo della compatibilità con la superficie in termini di adesione e compatibilità chimica nel range di temperatura di applicazione. I valori espressi in questo documento possono variare entro una tolleranza del +/- 5 %. Il produttore si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.