

SCHEDA TECNICA

REFLEX.240

ARTICOLO:

Telo traspirante REFLEX240 nella versione 240 g/m².

DESCRIZIONE:

Reflex240 è un telo traspirante realizzato mediante incollaggio termico della lamina perforata riflettente con una pellicola funzionale ed uno strato esterno di tessuto non tessuto polipropilene e poliestere. Riflette le radiazioni termiche che le attraversano il rivestimento, migliorando il comfort termico. Lo strato riflettente fornisce migliori prestazioni energetiche e termiche dell'edificio.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
REFLEX240	Telo Traspirante REFLEX240	1.5x50	18	23	1725

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	REFLEX.240
Materiale	-	-	Polipropilene, Poliestere e alluminio
Numero di Strati	-	-	3
Massa	EN 1849-2:2010	g/m ²	240 (±10%)
Resistenza al Fuoco	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	Classe	E
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	Classe	W1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua all'invecchiamento artificiale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13895-2:2010	m	0.05 (-0.02/+0.05)
Resistenza agli UV	-	Mesi	Max. 3
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	N/50 mm	480 (±30%)
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	N/50 mm	420 (±30%)
Allungamento Longitudinale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	%	45 (±30%)
Allungamento Trasversale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	%	45 (±30%)
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	N	380 (±30%)
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	N	380 (±30%)
Stabilità Dimensionale	-	%	< 2
Resistenza a Trazione Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	N/50 mm	≥65% del valore iniziale
Resistenza a Trazione Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	N/50 mm	≥65% del valore iniziale
Allungamento Longitudinale all'invecchiamento artificiale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	%	≥65% del valore iniziale
Allungamento Trasversale all'invecchiamento artificiale	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	%	≥65% del valore iniziale
Riflettività	-	%	46
Emissività	-	%	54
Flessibilità alle basse temperature	EN 13895-1:2010 EN 13895-2:2010	°C	≥-40
Resistenza Temperatura	-	°C	-40/+80

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2